

Ürün Kodu : 18126

TANIMI

Kullanıma hazır, şok prizli su tıkaçtır.
Su ile temas ettiği noktalarda 2 – 3 saniye içerisinde prizini alarak su yalıtımı sağlayan, aktif su sızıntılarının durdurulmasında ve yüzey sularının kurutulmasında kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış yüzeylerdeki sızıntıları durdurmak için
Nemli noktalar
Boşluklar, yarıklar
Ani su boşalmaları
Sızıntılar
Beton perde duvar ve su tanklarında, su borularında, bodrumlarda, metrolarda, tünellerde, yeraltı yapılarında, her çeşit aktif su sızıntılarının önlenmesinde, su gelen boşlukların, basınçlı basınçsız, negatif, pozitif durumlarda mükemmel sonuç verir.

AVANTAJLARI

Akış halindeki suyu çok kısa sürede durdurur.
Kolay ve hızlı uygulama imkânı verir.
1 saat içinde üzerine çimento esaslı uygulama yapılabilir.
Rötre çatlaması oluşmaz.
Mekanik dayanımı yüksektir.
Üzerine her türlü su yalıtım malzemesi uygulanabilir.

SARFIYAT

1 lt boşluk için takriben : 2 kg toz

UYGULAMA ALETLERİ

El ile uygulanır

UYGULAMA

Uygun miktarda (yaklaşık 5 kg TP FİX /1,4-1,5 lt su) toz, su ile karıştırılmalı ve yoğurulmalıdır. Elde edilen hamur kıvamındaki harç bekletilmeden kullanılmalıdır. Uygulama alanındaki delik, su basıncını azaltmak için min. 3x3 cm boyutunda genişletilir. Harç el ile konik hale getirilir, su kaçağının olduğu bölgeye tek seferde yerleştirilir. Malzeme sertleşinceye kadar, en az 2 dakika boyunca sabit basınç uygulamaya devam edilmelidir. Malzeme katılaştıktan sonra yüzey hızlıca mala ile düzeltilmelidir. Tek seferde kapanamayacak deliklerde yukarıdaki işlem kenarlardan merkeze doğru tekrarlanır. Tuğla ve gazbeton, zayıf sıvalı yüzeylerde uygulanmaz.

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve + 5°C ve +25°C arası sıcaklıktaki ortamlarda 1 yıl boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ

5 kg'lık plastik kovalarda

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Uygulama esnasında, iş ve işçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemelidir, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakılmalıdır.

SORUMLULUK

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **TERAPOL Yapı Kimyasalları San. A.Ş.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kuru Birim Ağırlığı, kg/m ³	1000±200
Kullanım Süresi, dk	1,0 – 1,5
Kuruma Süresi, dk	2,5 – 3,0

	1 saat	1 gün	3 gün	28 gün
Basınç Dayanımı, N/mm ²	7	12	15	20
Eğilme Dayanımı, N/mm ²	1	2	2,5	4,5

