



TP-2K

İki bileşenli, Çimento esaslı, Yarı elastik, Su yalıtım malzemesi



TANIMI

İki bileşenli, çimento esaslı, polimer emülsiyon modifiyeli, elastik su yalıtım malzemesidir

KULLANIM ALANLARI

- İç-dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda suyun geldiği yönden,
- Temel yalıtımlarında,
- İstinat duvarlarında,
- Teraslarda (Üzeri korunmak şartı ile),
- WC, banyo, mutfak ve balkon gibi ıslak hacimlerde,
- Yarı olimpik yüzme havuzlarında,
- Su depolarında,
- Kaplıca ve hamam gibi tesislerde,
- Çiçeklik yalıtımında kullanılır,

SARFIYAT

2,00-2,50 kg/m² toz ürün (Düzgün yüzey ve uygun şartlarda 2 mm kalınlıktaki uygulama referans alınmıştır. Yüzey özelliğine ve uygulama koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.)

UYGULAMA ALETLERİ

Fırça

AMBALAJ

25 kg Kraft torba

AVANTAJLARI

- Elastikiyet özelliği sayesinde büzülme çatlağı yapmaz.
- Kolay ve hızlı uygulama sağlar.
- Yatay ve düşey yüzeylerde uygulanabilir.
- Üstün aderansa sahiptir.
- Pozitif su basıncına karşı uygulanır.

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemelidir, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakılmalıdır.

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve + 5°C ve +25°C arası sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.



TP-2K

İki bileşenli, Çimento esaslı, Yarı elastik, Su yalıtım malzemesi

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam, temiz, tozsuz ve terazisinde olması gerekir. Yüzeyin kalıp yağı, boya, toz gibi maddelerden arındırılmış ve kürünü almış olmasına dikkat edilmelidir. Yüzeydeki parçalar çıkartılıp (demir, tahta vb.) çıkarılan parçaların yerleri uygun **TP REPAIR-800** ile kapatılmalıdır. Yüzeyde nemlendirme yapıldıktan sonra uygulamaya geçilmelidir.

Uygun miktarda sıvı bileşen (5 kg sıvı bileşen/20 kg toz) karıştırma kabına konur. Torbanın tamamı dökülerek topaklar kayboluncaya dek el mikseri ile karışım yapılır. 3 dk dinlendirilen harç tekrar karıştırılır. Uygulama yapılan yüzeyin birleşim yerlerine Pah bandı tercih edilmediği durumlarda birleşim yerleri ovalleştirilmeli ve file ile sağlamlaştırılmalıdır. Akışkan harç, fırça veya rulo yardımı ile uygulanır. İkinci kat birinciye dik doğrultuda ve en az 6 saat sonra sürülmelidir. Son kat uygulama (seramik, şap ve çimento esaslı sıva) için 3 gün beklenmeli, kaplama işlemi sırasında yalıtım malzemesine mekanik olarak zarar verilmemesine dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN YAPISI	Çimento Esaslı, Akrilik Kopolimer
RENK	Gri
ÇATLAK KÖPRÜLEME	≥ 0,75
BUHAR GEÇİRGENLİĞİ	Sınıf 1
YANGINA TEPKİ	A 1
BAĞ DAYANIMI N/mm ²	>1
KAPİLER SU EMME ve SU GEÇİRGENLİĞİ	Max 0,1 (kg/m ² h 0,5)
KULLANIM SÜRESİ	Ortalama 50 dakika
TAM KURUMA	7 Gün

SORUMLULUK

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimizle dayanmaktadır. **TERAPOL Yapı Kimyasalları San. A.Ş.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur.