



EPOXY SL

İki bileşenli, solventsiz, epoksi selflevelling kaplama

TANIMI

Solvent içermeyen kendiliğinden yayılabilen mekanik mukavemeti ve kimyasal dayanımı yüksek epoksi esaslı zemin kaplama malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Fabrikalar, depolar,
- Alışveriş merkezleri, atölyeler,
- Uçak hangarları, okullar,
- Hastaneler, ilaç sektörü, gıda sektörü,
- Laboratuvarlar, otoparklar, arıtma tesisleri,
- Ağır forklift ve korozyif kimyasalların kullanıldığı alanlarda uygulanabilir.

SARFIYAT

1mm kalınlık için 1,80 kg / m²

UYGULAMA ALETLERİ

Taraklı mala

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve + 5°C ve +25°C arası sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.

AVANTAJLARI

- Kimyasallara mükemmel dayanım gösterir,
- Sürtünmeye ve aşınmaya karşı dirençlidir,
- Derzsiz yüzey oluşturur, kolay temizlenir,
- Antibak- teriyeldir, hijyeniktir,
- Uzun süre bakım gerektirmez,
- Uygulaması kolaydır,
- Solvent içermez.

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemelidir, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakılmalıdır.

AMBALAJ

24 kg metal kovalarda.



EPOXY SL

İki bileşenli, solventsiz, epoksi selflevelling kaplama

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerin zayıf kısımları freze, kum püskürtme veya zımpara ile arındırılmalıdır. Yüzey çok parlak ise yine freze veya kum püskürtme ile pürüzlendirilip spesifik yüzey arthırılmalıdır.

Yüzeyde yağ varsa yakılmalı, kir ve toz vakum ile alınmalıdır. Temizle- nen yüzeyler EPOXY PRIMER ile astarlanır. Astar uygulamasından en geç 24 saat sonra EPOXY SL uygulaması yapılır. Pürüzsüz bir yüzey isteniyorsa EPOXY SL beyaz self kuvarsi ile max 1:1 oranında karıştırılarak dişli mala veya çek-pas ile yüzeye yayılır. Ardından kirpi rulo ile gaz kabarcıkları alınıp bırakılır.

SORUMLULUK

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimiz edayanmaktadır. **TERAPOL Yapı Kimyasalları San. A.Ş.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

RENK	RAL Renklerinde
YOĞUNLUK	1,50-1,60 gr/cm ³ TS EN ISO 2811-1
KATIKATI MADDE	Ağırlıkça 100-Hacimce 100
KURUMA SÜRESİ	Tam Kuruma : 7 gün 23°C TS 4317
KARIŞIM ÖRÜ	30-40 dak. / 23°C, 200 g. (DIN 16945)
KURUMA SÜRESİ	2 saat 20°C