



EPOXY 3D-2K

İki Bileşenli, Solvent İçermeyen Epoksi Esaslı Şeffaf Kaplama Malzemesidir

TANIMI

Solvent içermeyen epoksi esaslı şeffaf kaplama malzemesidir. İyi penetrasyon özelliğine sahip, kimyasallara dayanıklı, mekanik mukavemeti yüksek bir kaplamadır.

KULLANIM ALANLARI

- Alışveriş merkezleri,
- Okullar, hastaneler,
- Laboratuvarlar,
- Otoparklar, mağazalar ve benzeri alanlarda
- 3D uygulamalarda ve tek başına vernik veya dekoratif renkli
- Kuvvarlarla Terrazo kaplama olarak uygulanabilir

UYGULAMA ALETLERİ

Rulo,Çekpas

SARFİYAT

1mm kalınlık için 1,60 kg / m²

AMBALAJ

24 kg metal kovalarda.

AVANTAJLARI

- Dayanıklı ve uzun ömürlü
- Mükemmel son kaplama performansı
- Mükemmel aşınma ve kimyasal dayanıklılık.
- Kalın yapılı bir kaplama ve kolay uygulama.
- Epoksi astarlarına ve poliüretan kaplamalarına iyi yapışma
- Hızlı kürlenme, hijyenik ve kolay temizlenme
- İç ve dış mekanlarda uygulanabilir.

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemelidir, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakılmalıdır.

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve + 5°C ve +25°C arası sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.



EPOXY 3D-2K

İki Bileşenli, Solvent İçermeyen Epoksi Esaslı Şeffaf Kaplama Malzemesidir

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerin zayıf kısımları freze, kum püskürtme veya zımpara ile uzaklaştırılmalıdır. Yüzey çok parlak ise yine freze veya kum püskürtme ile pürüzlendirilip spesifik yüzey arttırılmalıdır. Yüzeyde yağ varsa yakılmalı, kir ve toz vakum ile alınmalıdır. Temizlenen yüzeylere astar uygulamasından sonra, Solventsiz Epoksi şeffaf kaplama dişli mala ile istenilen kalınlığa uygun sarfiyatla yüzeye serilir. Bir şaloma yardımıyla özenle gaz kabarcıkları patlatılır ve kurumaya bırakılır.

SORUMLULUK

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimiz dayanmaktadır. **TERAPOL Yapı Kimyasalları San. A.Ş.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

RENK	Şeffaf
YOĞUNLUK	1,00-1,10 gr/cm ³ TS EN ISO 2811-1
VİSKOZİTE	300-500 mPas
KATIKATI MADDE	Ağırlıkça 100-Hacimce 100
KURUMA SÜRESİ	Tam Kuruma : 7 gün 23°C TS 4317
KARIŞIM ÖRÜ	30-40 dak. / 23°C, 200 g. (DIN 16945)