



PUR TOPCOAT-C (Renkli)

İki Bileşenli, Alifatik, Poliüretan Esaslı, UV Dayanımlı Son Kat

TANIMI

Alifatik poliüretan reçine esaslı, yüksek UV dayanımlı, iki bileşenli, solventli, yarı parlak son kat zemin boyasıdır. Su geçirimsiz, kimyasal- lara dayanıklı, darbe ve sürtünmeye dirençli, kolay temizlenebilen, hijyenik, iç ve dış mekanlarda kullanılan iki bileşenli bir boyadır

KULLANIM ALANLARI

- Aşınma direncinin sağlanması gereken yüzeyler,
- Yaya trafiğinin yoğun olduğu yerler,
- Stadyum, açık otoparklar,
- İç ve dış alan uygulamaları,
- Mermer, seramik gibi karolar,
- Doğal taşlar,
- Çatı, teraslar, verandalar ve balkonlar,
- Endüstriyel zeminler.
- Poliüretan sistemler ve Polyurea yalıtım sistemlerinde sonkat koruyucu olarak
- Epoksi ve Poliüretan zemin kaplamalarında son kat olarak
- Gemilerin su üstü güverte bölümlerinde

UYGULAMA ALETLERİ

Rulo, Fırça

SARFIYAT

150-250 gr / m²

AMBALAJ

20 kg metal kovalarda.

AVANTAJLARI

- Her tip yüzeye güçlü ve bütünsel olarak yapışır.
- Hidrofobiktir.
- Doğal etkilere karşı yüksek dayanım gücü vardır,
- 40°C'a kadar elastikiyetini korur.
- Isı ve UV direnci mükemmeldir.
- 80°C'a kadar sararmaz, soyulmaz ve yumuşamaz.
- Mekanik baskılara karşı direnci üstün düzeydedir

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemelidir, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakılmalıdır.

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve + 5°C ve +25°C arası sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.



PUR TOPCOAT-C (Renkli)

İki Bileşenli, Alifatik, Poliüretan Esaslı, UV Dayanımlı Son Kat

UYGULAMA

Uygun yüzey astarı uygulaması sonunda, iki ayrı teneke kutuda ambalajlanmıştır. Önce kendi içinde ‘Ana Malzeme’ karıştırılır, daha sonra küçük kutudaki sertleştirici’nin tamamı ana malzemenin içine dökülerek homojen karışım elde edene kadar karıştırılır. Karıştırma işlemi elektrikli bir karıştırıcı ile yapılmalıdır. Karıştırılmış ürünün nem ve ısıya bağlı olarak değişiklik gösteren 30- 45 dakika arasında bir kullanım süresi vardır. Uygulama fırça, rulo, boya tabancası veya air- less makinesi ile yapılır. Uygulama yapılmış olan yüzey 18-24 saat sonraya kadar sudan korunmalıdır. İki kat olarak yapılacak uygulamalar arasında 18-24 saat bekletilmesi gerekmektedir. Uygulama, Poliüretan esaslı kaplama malzemeleri ya da epoksi kaplama üzerine yapılacaksa, alttaki malzemenin kürleşmesinden itibaren 24 saat içinde yapılmalıdır. 24 saati aşan sürelerde zeminin zımparalanması veya mekanik usullerle pürüzlendirilmesi gerekir.

SORUMLULUK

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimiz dayanmaktadır. **TERAPOL Yapı Kimyasalları San. A.Ş.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

RENK	Parlak,Ral Renklerinde
YOĞUNLUK	1,30-1,40 gr/ml
UYGULAMA VİSKOZİTESİ	18-25 sn/DINCUP4/20°C
KATI MADDE	Ağırlıkça 71 ± 2 - Hacimce 63 ± 2
KURUMA SÜRESİ	Tam Kuruma : 7 gün 23°C TS 4317
KARIŞIM ÖRÜ	30-40 dak. / 23°C, 200 g. (DIN 16945)