



PUR SELF-2K

İki Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Solventsiz, Self Levelling Zemin Kaplaması

TANIMI

Poliüretan esaslı, iki bileşenli, solventsiz, self levelling zemin kaplama malzemesidir. Su geçirimsiz, kimyasallara dayanıklı, elastik, darbe ve sürtünmeye dirençli, kendi kendine yayılma özelliği olan, üzerine uygulandığı kauçuk levhanın kaplamadır.

KULLANIM ALANLARI

- Kapalı spor alanları
- Çok maksatlı spor zeminleri,
- Showroom, restaurant,
- Ofis, alışveriş merkezleri,
- Endüstriyel yapılar, depolar,
- hastane gibi yerlerde yaygın olarak kullanılır.
- Otopark zeminlerinde,

UYGULAMA ALETLERİ

Mala Seviye tараğı

SARFIYAT

1mm kalınlık için 1,20-1,40 kg / m²

AMBALAJ

20 kg set metal kovalarda.

AVANTAJLARI

- Solvent içermez
- Sürtünmeye ve aşınmaya dirençlidir.
- Uygulaması kolaydır.
- Elastik bir yapıya sahiptir.
- Kolay temizlenir, hijyeniktir.
- Uzun süre bakım gerektirmez.

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemelidir, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakılmalıdır.

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve + 5°C ve +25°C arası sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.



PUR SELF-2K

İki Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Solventsiz, Self Levening Zemin Kaplaması

UYGULAMA

İki ayrı kutuda oranları ayarlanmış şekilde ambalajlanmıştır. Zemin kaplama malzemesi uygulanacak zemin temiz, kuru, yağdan arındırılmış, tamiratyapılmış yüzey olmalıdır. Öncelikle yüzeyin cinsine göre astarlama işlemi yapılmalıdır. Beton yüzey astar olarak EPOXY PRIMER veya PUR PRIMER kullanılmalıdır. A komponentine B komponenti ilave edilerek mikser yardımı ile 2-3 dakika kadar homojen bir karışım elde edene kadar karıştırılarak zemine dökülür ve uygulama seviye tıraşı veya mala yardımı ile zemine yayılır. Kaplama uygun kıvama geldiğinde, vakit kaybetmeden kirpi rulo ile işlem den geçirilerek olası hava kabarcıklarından arındırılması gerekir. 8-10 saat süre ile sudan korunmalıdır. Karıştırılmış olan malzemenin tümü kullanım süresi içinde tüketilmelidir. Aksi takdirde geri dönüşümü olmayan jelleşme başlayacağından kullanım imkansız olacaktır.

SORUMLULUK

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimiz edayanmaktadır. **TERAPOL Yapı Kimyasalları San. A.Ş.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

RENK	Parlak Ral Renklerinde
YOĞUNLUK KARIŞIM	1,45 ± 0,05 g/cm ³
VİSKOZİTESİ KARIŞIM	2000 ± 500 mPas
KATI MADDE	Ağırlıkça 75 ± 2 (Renge Bağlı) - Hacimce 65 ± 2 (Renge Bağlı)
KURUMA SÜRESİ	Tam Kuruma : 7 gün 23°C TS 4317
KARIŞIM ÖRÜ	30-40 dak. / 23°C, 200 g. (DIN 16945)