



BINDER STONE-2K

İki Bileşenli, UV Dayanımlı ,Dekoratif Taş bağlayıcısı

TANIMI

Solvent içermeyen, hibrit şeffaf doğal taş bağlayıcısıdır. İyi Penetrasyon özelliğine sahip, kimyasallara dayanıklı, mekanik mukavemeti yüksek bir malzemedir.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış zemin kaplamaları,
- Yürüme yolları,
- Açık kapalı bahçe tasarımları,
- Site yolları,
- Peyzaj alanları dekorasyonu,
- Park alanları,
- Kaldırım kaplamaları,
- Otoparklar,

UYGULAMA ALETLERİ

Çelik Mala, Çelik Master

SARFIYAT

Kaplama olarak yüzeye bağlı değişken, 1mm kalınlık için 1 m²'de 1,1 kg. Doğal taş bağlayıcı olarak taş boyutuna göre ağırlıkça % 5-6

AMBALAJ

24 kg set metal kovalarda.

AVANTAJLARI

- Mükemmel mekanik dayanımı vardır.
- Yaya ve araç trafiğine uygundur.
- Uygulama sonrası yüzeyde su birikimi olmaz.
- Hızlı uygulanır.
- UV dayanımlıdır.
- Solventsizdir.
- Hava şartlarına mükemmel dayanım gösterir.
- Kolay uygulanır.
- Çevre dostudur.
- Açık gözenekli bir kaplama oluşturur.
- Yağmur suyu ile bitkilerin sulanmasına olanak verir.

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemelidir, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakılmalıdır.

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve + 5°C ve +25°C arası sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.



BINDER STONE-2K

İki Bileşenli, UV Dayanımlı ,Dekoratif Taş bağlayıcısı

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler uygulama öncesi yağ, gres ve gevşek parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyler sağlam, sıkıştırılmış taşıma gücü yüksek zeminler olmalıdır. Toprak üzeri uygulamalarda uygun granümetrideki çakıl ve mıcır ile sıkıştırılmış taşıyıcı zeminler oluşturularak uygulama yüzeyi hazırlanmalıdır. Beton ve seramik gibi emici olmayan yüzeylerde ise uygun astar seçilmelidir. Yüzey bozuklukları uygun ürünler ile tamir edilmelidir.

SORUMLULUK

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimizle dayanmaktadır. **TERAPOL Yapı Kimyasalları San. A.Ş.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

RENK	Şeffaf
YOĞUNLUK KARIŞIM	1,00 – 1,10 g/cm ³
VİSKOZİTESİ Brookfield, cP (25°C)	300 ± 500 mPas
KATI MADDE	Ağırlıkça 100-Hacimce 100
KURUMA SÜRESİ	Tam Kuruma : 7 gün 23°C TS 4317
KARIŞIM ÖRÜ	30-40 dak. / 23°C, 200 g. (DIN 16945)