



TP W-08

Tek bileşenli, Dış cephe su itici özellikli koruyucu malzeme

TANIMI

TP W 08; silan/siloksan birleşimi, kullanıma hazır, su itici özellikli üründür.

KULLANIM ALANLARI

Dış cepheleri su itici hale getirmek ve su akışına karşı yapıyı korumak için kullanılır. Terapol W 08 ; beton, harç, tuğla, taş, absetli çimento vb. yüzeylere uygulanabilir.

SARFIYAT

Yüzey gözenekliliğine bağlı olarak:

Beton ve Harç üzerinde: ~ 150–200 g/m²

Diğer gözenekli malzemelerde: ~ 300–500 g/m²

UYGULAMA ALETLERİ

Düşük basınçlı püskürtmeyle, fırça veya rulo aşağıdan yukarıya doğru tek geçişle, malzemenin yüzeyde akmamasına dikkat ederek uygulanmalıdır. Çeşitli katlar ilk kat henüz ıslak- ken(wet on wet) yapılmalıdır.

AMBALAJ

30 kg plastik bidon.

AVANTAJLARI

- Yüzeyin nefes almasına izin verir.
- Uygulama yoğunlukla yüzeyde gözükmeyen,
- Cephelerin leke ve kirlere karşı direncini artırır,
- Yosun ve liken oluşmasına karşı direnç gösterir.
- Üzeri uygun boya ve kaplama malzemeleriyle kaplanabilir.
- Kullanıma hazırdır.
- Su bazlı ve çevre dostudur.

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kirlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemelidir, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakılmalıdır.

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve + 5°C ve +25°C arası sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.



TP W-08

Tek bileşenli, Dış cephe su itici özellikli koruyucu malzeme

UYGULAMA

Kullanım Yöntemi

Temiz, sağlam olan, kir, toz, yağ, çiçeklenme, ve eski boyalardan, vb. arındırılmış olmalıdır. Betondaki 300 mikrondan daha geniş çatlaklar hidrofobik etkiyi sağlayabilmek için önceden tamir edilmelidir. Temizleme uygun bir deterjan veya hafif buharla veya pürüzlendirmeyele yapılmalıdır.

En iyi sonuç kuru, çok emici yüzeylerde elde edilir. Yüzey hazırlığından sonra yüzeyin tamamen kurumasına izin verilmelidir. Yüzey kuru olmadı ve leke olmamalıdır.

Konvansiyonel düşük basınçlı püskürtmeyle, fırça veya rulo aşağıdan yukarıya doğru tek geçişle, malzemenin yüzeyde akmamasına dikakt ederek uygulanmalıdır. Çeşitli katlar ilk kat henüz ıslakken(wet on wet) yapılmalıdır.

Kullanımdan hemen sonra tüm ekipmanları suyla temizleyiniz.

Kürünü almış malzeme sadece mekanik yöntemlerle çıkarılabilir.

Çimento esaslı yüzeyler (harç, beton, vb.) en az 7 günlük olmalıdır.

Cam yüzeyleri ve alüminyum çerçeveleri koruyunuz.(yüzey hasarı, lekelenmesi oluşabilir.)

Kullanmadan önce bir deneme uygulaması yapınız.

Üzeri kireç badanası veya çimentolu kaplamalarla kaplanmamalıdır.

Tüm yüzeylerde optimum su itici özellik birkaç gün sonunda elde edilir.

Yüzeylerde çatlak varsa su itici özellik önemli ölçüde azalır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KİMYASAL YAPISI	Silan / siloksan karışımı
RENK	Beyazımsı
YOĞUNLUK(@ 20°C)	~ 1.0 kg/l
DEPOLMA	Açılmamış orijinal ambalajında (variller, konteynerler) +5°C ila +35°C arasındaki sıcaklıklarda doğrudan güneş ışığı ve dondan koruyarak muhafaza ediniz.
ÖNERİLEN DOZAJ	Toplam bağlayıcı miktarının 0,5%'i
FİZİKSEL ETKİ	Detaylı bilgi için Ürün Güvenlik Formuna (MSDS) bakınız veya Terapol Yapı Kimyasalları A.Ş. danışınız.
RAF ÖMRÜ	Açılmamış orijinal ambalajında (variller, konteynerler) doğru bir şekilde depolandığında, üretim tarihinden itibaren yaklaşık 12 ay

SORUMLULUK

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimiz edayanmaktadır. **TERAPOL Yapı**

Kimyasalları San. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur.